

Refug 2K

1. REINIGEN von Fugen

Vorhandene Fugen bzw. Risse durch Ausblasen mittels Druckluft reinigen.

ca. lfm EP: €/lfm

2. REINIGEN von Fugen mit Hot Dog

Vorhandene Fugen bzw. Risse durch Ausblasen mittels Hot Dog (Heißluftlanze) aufweiten und reinigen.

ca. lfm EP: €/lfm

3. VERFÜLLEN von Fugen

Verfüllen von Fugen bzw. Rissen mit einer reaktiv aushärtenden, zweikomponentigen Kaltvergussmasse auf bituminöser Basis.

Material: Vialit-Refug 2K (od. gleichwertiges);

Materialbedarf: ca. 0,2 - 0,5 kg/lfm

Materialmehrverbrauch ...

ca. lfm EP: €/lfm

4. ABSTREUEN von Fugen

Verfüllte Fuge mit Splitt der Korngröße 1/3 mm abstreuen, um eine entsprechende Griffigkeit der Oberfläche herzustellen.

ca. lfm EP: €/lfm